

Datenblatt

yourDroid TPU Filament



Druckparameter		
	Wert	Einheit
Düsentemperatur	200-230	°C
Empfohlene Düsentemperatur	210	°C
Heizbetttemperatur	40-60	°C
Empfohlene Druckgeschwindigkeit	20-40	Mm/s

Materialparameter		
	Wert	Einheit
Dichte	1.15	g/cm ³ , D1505
Melt Flow Index	5-8	g /10 min, 190°C/2.16kg
Wärmeformbeständigkeit	57	°C
Zugdehnung	600	%
Zugfestigkeit		Kgf
Wasseraufnahme	0.50	%
Durchmessergenauigkeit	±0.2	Mm