



Your Droid ABS Filament

Druckparameter		
	Wert	Einheit
Düsentemperatur	210-250	°C
Empfohlene Düsentemperatur	235	°C
Heizbetttemperatur	80-110	°C
Empfohlene Druckgeschwindigkeit	30-90	mm/s

Materialparameter		
	Wert	Einheit
Dichte	1.05	g/cm ³ , D1505
Melt Flow Index	1.8	g /10 min, 190°C/2.16kg
Wärmeformbeständigkeit	95	°C
Zugfestigkeit	45	Kg/cm ²
Zugdehnung	25	%
Biegefestigkeit	77	Kg/cm ²
Biegemodul	25000	Kg/cm ²
Stoßfestigkeit	18	KJ/m ²
Durchmessergenauigkeit	1.75mm: 1.70~1.78mm; 3.0mm: 2.90~3.0mm	