

Datenblatt

yourDroid PLA PLUS Filament



Druckparameter		
	Wert	Einheit
Düsentemperatur	200-235	°C
Empfohlene Düsentemperatur	200	°C
Heizbetttemperatur	60-70	°C
Empfohlene Druckgeschwindigkeit	30-100	Mm/s

Materialparameter		
	Wert	Einheit
Dichte	1.24	g/cm ³ , D1505
Melt Flow Index	9-11	g /10 min, 190°C/2.16kg
Wärmeformbeständigkeit	57	°C
Zugdehnung	45	%
Zugfestigkeit	11-15	Kgf
Wasseraufnahme	0.50	%
Durchmessergenauigkeit	±0.02	mm